

Características: O óleo de Mobiliário e soalhos 8624 BIOFA é feito de materiais crus naturais e é apropriado para todas as superfícies de madeira na construção de mobiliário e madeiras interiores em geral (guarnições) e soalhos. O óleo penetra profundamente na madeira e realça a textura natural da madeira. Fornece superfícies resistentes fisicamente e resistentes à água. As superfícies tornam-se permeáveis ao vapor, deixando respirar a madeira e contribui para o equilíbrio da humidade. A superfície fica com propriedades anti-estáticas.

Ingredientes: Óleo de linhaça, éster de ácido gordo oleoso tático, hidrocarbonetos alifáticos, óleo de ricino modificado, óleo de madeira, éster de colofónio, óxido de zinco, microcera, secante de cobalto e zircónio e secante de manganésio e cálcio. Agente anti-película.

Materiais: Para mobiliário e soalhos de madeira, guarnições, placas OSM e para todas as superfícies de madeira.

Tratamento preliminar: A madeira deve estar seca (max. 12% humidade da madeira), limpa e sem revestimentos antigos. Lixagem final com grão de tamanho 240, recomendado.

Aplicação: Primeira demão-Aplicar o produto a pincel, à pistola ou com um pano. Esperar 10- 30 min e polir com um "pad" branco, com um pano ou com mecanismo polidor de máquina. Segunda demão. A segunda aplicação após 6-12 horas melhora a qualidade do revestimento. **Importante:** Realize um teste preliminar! A circulação de ar fresco é indispensável durante a aplicação e a secagem do produto!

Limpeza das Ferramentas: Imediatamente após utilização limpar com BIOFA NAPONA 2090 (sem solventes) ou BIOFA Diluição 0500. Pano, esponjas e material csujo com produto deve ser molhado com água ou fechado herméticamente! Há o perigo de auto inflamação!

BIOFA



BIONA

Óleo Soalho e Mobiliário

Incolor

8624 A

Manutenção: Limpar normalmente com Nacasa 4010 com água no balde e Naplans 2085 com água 4 vezes /ano(ou Naplans plus, antiderrapante), 2086 (Ter atenção às instruções de manutenção). Se necessário aplicar um pouco de óleo de mobiliário 8624 na superfície com um pano sem pêlo, de forma uniforme. Polir de seguida, passados alguns minutos

Secagem: Demora 6-12 horas (20°C humidade relativa do ar 50-55 %) a superfície está seca e pode ser aplicada uma outra demão. Boa ventilação e circulação do ar é indispensável. Secagem profunda e resistência total após 7-10 dias. Consumos 25-50 m²/L por demão. Faça ensaios

Armazenamento: Em local fresco, seco com a embalagem bem fechada. Mantê-lo afastado do alcance das crianças. Pode criar uma película no topo, que deve ser removida antes de nova utilização. Eventualmente, filtrar o óleo.

Eliminar: Colocar as embalagens em locais de recolha selectiva. Restos de produto eliminar como lixo doméstico

GISCODE: 060
Chave resíduos Comunitária: 08 01 1

Mais informações consultar ficha técnica

Valor limite comunitário (cat. A/f): 700 g/l (2007)
8624 contém max. 190 g/l max. COV

NOTA: A Biofa não se responsabiliza pelas condições da superfície a tratar. Recomenda-se realizar um teste prévio.



4 016126 862428

BIOFA Portugal Lda
Rua Luís Soares Barbosa, 3, lj 10
4710-103 Braga
www.biofa.pt geral@biofa.pt

2,5 l.