

Propriedades:

Pintura mineral à base de silicatos, sem solventes, para superfícies minerais interiores. Igualiza as diferenças de porosidade, especialmente nas placas de gesso cartonado (pladur) e em paredes muito porosas.

Na pintura de acabamento, pode ser aplicada a tinta à base de óleo 3011 PRIMASOL ou tinta à base de silicato 3051 SOLIMIN por exemplo.

Composição:

Água, giz, dióxido de titânio, mica et quartzo, acrilato puro, ácido silícico, compostos orgânicos de amónia, derivados de poliésteres de ácidos gordos, fosfonato de sódio, polisacarídeos.

Aplicação:

Placas de gesso cartonado, paredes de cimento, betão e outro tipo de paredes minerais no interior.

Modo de emprego:

Preparação da superfície: A superfície deve estar seca, sem pó e sem gorduras. A tinta velha solta deve ser retirada.

Aplicação:

Mexer bem antes da aplicação Diluir de 10 a 30% com água. Aplicar a rolo ou a pincel. Quando possível, pode ser aplicado à pistola. Este primário pode ser tingido com várias cores ou pelos Concentrados de Cor de silicato 1410-1419. Não aplicar a temperaturas abaixo de 5° C. Certifique-se da boa ventilação do local na aplicação e secagem.

Secagem: seca em 6 a 8 heures (20°C et 55% de humidade relativa).

BIOFA



PRIMÁRIO
PAREDES
INTERIOR Branco

3046

PRODUTO NATURAL

Rendimento: 7 m² por litro.

Lavagem de ferramentas: Com água, imediatamente após a utilização. Utilize o sabão natural 2090 Napona para uma melhor lavagem.

Armazenamento:

Guardar em local fresco e seco ao abrigo da geada.

Cuidados de utilização:

Atenção, Produto alcalino. Proteger as superfícies vidradas, as pedras naturais, alumínio, madeiras e lacados. No caso de projecção lavar imediatamente com água. Não aplicar com temperaturas da superfície inferior a 5°C.

Cuidados de segurança: Manter afastado das crianças.

Eliminação:

Não deitar os resíduos na rede de esgotos. Secos, são facilmente reciclados. Depositar as embalagens vazias num centro de recolha selectiva.

Mais informações consultar a ficha técnica.

Chave resíduos Comunitária: 08 01 11

NOTA: A Biofa não se responsabiliza pelas condições da superfície a tratar. Recomenda-se realizar um teste prévio.

Valor limite comunitário (cat. A/G): 50 g/l (2007)
3046 contem 0 g/l COV.

4 1

BIOFA Portugal Lda
Rua Luís Soares Barbosa, 3, lj 10
4710-103 Braga
www.biofa.pt oeral@biofa.pt



4016126304621