

**Propriedades:** Composto de matérias-primas naturais. Penetra profundamente na madeira e ressalta a sua textura natural. É hidrófugo, resistente, poroso, de tonalidade sedosa-brilhante e não tem amarelecimento acentuado com o tempo.

**Composição:** Hidrocarbonetos alifáticos, óleo de ricínio, óleo de linhaça, óleo de soja, resina de ester colofónio, óleo de casca de laranja, secante de octoato de manganésio, zinco, zircónio e cobalto,

**Uso:** Para superfícies absorventes de interior, especialmente como tratamento de soalhos de madeira, em escadas, e móveis. Também usado como primário dos óleos (com as ref. 2044, 2060, 2051 em soalho e móveis de madeira no interior).

**Tratamento prévio:** A superfície deve estar seca (humidade máxima da madeira 14%), limpa de pó e gordura. Eliminar os restos de pintura velha. Para as superfícies de móveis de madeira, lixar com lixa de papel de 240 de grão e para os chãos de madeira 120. A temperatura do solo ao aplicar deve ser de 16°C como mínimo.

**Aplicação:** Dar uma camada fina e regular com pincel, pano (boneca), por imersão ou pistola. Depois de 60 minutos da aplicação, retirar todo o óleo não absorvido, para evitar que fique uma superfície irregular e pegajosa. Na aplicação sobre chãos, polir em húmido com disco verde (tipo scotch-brite). Importante: em madeiras claras, como o pinho branco, faia, etc. a madeira nos nós absorve mais óleo e escurece a madeira, por isso a aplicação deve ser regular e dando uma camada fina de uma demão. Não deixar o óleo enxarcado. Nos interiores de móveis, pintar só com boas condições climáticas pelo menos durante 8 dias (20-23°C/50-55% humedade) o cheiro desapareça.

Aplicação à pistola: válvula de pressão de ar 1-1,5mm, pressão 2-2,5 bar

Airless: válvula 0,23 0,28mm, pressão 4 bar, pressão do material 80 bar

# BIOFA



## PRIMÁRIO DE BASE UNIVERSAL

3755

PRODUTO NATURAL

**Secagem:** De 12 a 24 horas (20°C / 50-55% humidade relativa do ar). Resistência total em 7 - 14 dias.

**Rendimento:** Depende da absorção da superfície. 15 - 20 m<sup>2</sup>/l.

**Limpeza dos utensílios:** Com diluente natural 0500

**Armazenamento:** Guardar bem fechado com tampa para baixo num local fresco e seco

**Conselhos de segurança:** Lavar e deixar secar os panos empapados com óleo e guardá-los num recipiente bem fechado (podem inflamar-se por si mesmos). Manter fora do alcance das crianças. Trabalhar com boa ventilação.

**Eliminação:** Enviar para os pontos de recolha selectiva. Para mais informações, consultar a ficha técnica!

INFLAMÁVEL: VbFAII

Valor limite comunitário (cat. A/h): 500 g/l (2007)  
3755 contém max. 530 g/l max. COV

NOTA: A Biofa não se responsabiliza pelas condições da superfície a tratar. Recomenda-se realizar um teste prévio.



BIOFA Portugal Lda  
Rua Luís Soares Barbosa, 3, IJ 10  
4710-103 Braga  
www.biofa.pt geral@biofa.pt

2,5 l.