

Propriedades BIOFA EUROMIN Fixativ é um primário e diluidor pronto a usar com um elevado índice de penetração para as tintas de silicato EUROMIN baseado no silicato de potássio. É apropriado como primário de estabilização e saturação de paredes minerais altamente absorventes e até que estão em desintegração. **Atenção!** Não utilizar em pinturas de dispersão e em paredes que repelem a água.

Composição Água, silicato de potássio, resina acrílica pura, composto orgânico do amónio, tenside aniónico do óleo de coco, derivado do ácido gordo poliéter, polysiloxane.

Instruções de utilização:

1. Penetração As paredes ou estruturas devem ser sólidas e estáveis, em boas condições de absorção e de limpeza. Se necessário limpar com um aparelho de limpeza de alta pressão. Limpar as pinturas e revestimentos velhos completamente e remova as partículas frágeis soltas. **Cubra superfícies alcalino sensíveis!** Reparar rachaduras finas, rachaduras de encolhimento ou outros danos com um enchimento mineral. Remova os resíduos do óleo libertado, remova o pó e areia. Se necessário humidificar, lavar e deixar secar. Remover totalmente os revestimentos sintéticos de resina, latex e óleos. Remova completamente a sujidade, fungos, algas das superfícies das fachadas. Se necessário utilizar um aparelho de limpeza de alta pressão. Remova das paredes infestadas com plantas (raízes enroscadas) e pólen mecanicamente e/ou por queima. Remover por outro lado estes resíduos podem causar o sangramento, descoloração ou o descasque da pintura nestas áreas no futuro. Para revestimentos adequados em diferentes tipos de superfícies, ver a tabela abaixo.

Nota importante: Ao revestir diferentes superfícies com aquosos e com sistemas de revestimento abrepores, determinadas substâncias tais como o linhaça, nicotina, ferrugem, vários sais e a humidade podem sangrar completamente da parede e conduzir a descolorações ou diferenças de cor. Por isso é necessário verificar as paredes e estruturas a pintar e realizar testes preliminares (amostras na superfície). **Respeitar as normas de segurança no trabalho para a Construção Civil.**

2. Aplicação Aplicar nas superfícies a camada de fixative 1420 a rolo, pincel ou airless (à pistola). **Pode ser diluída em água, se necessário**

Como diluidor Adicionar 5% até max 10% do fixativ 1420 ao EUROMIN (Tinta de dispersão de silicato) 1405, ao EUROMIN (Primário de revestimento) 1430 ou aos Concentrados de Silicato (Concentrado de cores e silicato) 1410-1419 para diluir estes produtos.

Atenção! Não aplicar com temperaturas abaixo de 5°C, não aplicar no calor (acima de 35°C à sombra) e não aplicar à luz solar forte. A partir dos 30°C, é recomendada a humificação (muito suave) das superfícies antes de aplicar o primeiro revestimento.

BIOFA



EUROMIN

Primário
EXTERIOR

1420

PRODUTO NATURAL

3. Limpeza de Manchas Para remover imediatamente as manchas a BIOFA 1401 NAPOLEON em água e sabão normal vai a aplicar nas manchas com o BIOFANATOLE 4060.

Secagem Secagem conforme as condições existentes, temperatura, humidade, ventilação e superfície. Secagem até 24 horas.

Consumo / Rendimento por demão Como primário: 100-300 ml/m² or 10-30m²/l em superfícies com absorção normal.

Armazenamento Armazenar em local fresco, seco, acima de zero graus e hermeticamente selado. Usar os recipientes abertos de imediato. Vida útil mínima 12 meses.

Informações de Segurança Manter fora do alcance das crianças. Proteger olhos e pele de salpicos.

Em caso de contacto com os olhos, com a pele ou outras superfícies sensíveis a alcalinos, como verniz, madeira, metal, plástico, vidro, pedra natural, clinker, cerâmicos, lavar imediatamente e profundamente com água. Em aplicação por pistola não inalar pulverizações. Não deixar penetrar quantidades maiores nos esgotos, em águas abertas ou no solo.

Informações para Eliminação Restos líquidos do produto entregar em centros de recolha de tintas velhas ou eliminar conforme as regulamentações legais locais. Restos pequenos e utensílios impregnados podem ser eliminados com o lixo doméstico após secagem.

Reciclar apenas recipientes limpos ou vazios com resíduos endurecidos ou eliminar conforme as regulamentações locais. Recipientes que não podem ser limpos ou recipientes esvaziados regularmente devem ser tratados e eliminados como o produto.

GISCODE: M - SK 01 Waste Code according to European Waste Catalogue. 08 01 12

Valor limite comunitário (cat. A/H): 50 g/l (2007)
1420 contém 0 g/l COV

NOTA: A Biofa não se responsabiliza pelas condições da superfície a tratar. Recomenda-se realizar um teste prévio.



BIOFA Portugal Lda
Rua Luís Soares Barbosa, 3, lj 10
4710-103 Braga
www.biofa.pt geral@biofa.pt

10 l.