

#### Características

As tintas de esmalte BIOFA dão uma boa cobertura, respiram, repelentes à água e pó, elásticas com um acabamento matte sedoso. Depois de endurecido, são aprovados para os brinquedos das crianças. (Norma Standard EN 71 parte 3) e resistente à saliva e suor (Norma DIN 53160).

#### Ingredientes

Oleo de ricínio (ou castor), resina de ester de colofónio, óleo de cártamo, pigmentos de silicato, feldspato, hidrocarboneto alifático, óleo de pele de citrino, óxido de zinco, cobalto, zirconio secante de octoato de zinco, argila, etanol

#### Aplicação

Indicado para todas as madeiras interiores, janelas, portas, corrimões, painéis, móveis, brinquedos, etc. Também para metais, usando preferencialmente o primário anti-ferrugem 1220.

#### Preliminary treatment

Surface must be smooth, dry (max. wood moisture 14%) and free from grease. If necessary, clean with BIOFA Thinner 0500. Remove flaking old paint, otherwise clean and sand carefully. Prime timber with Undercoat 1210. Prime interior metal prone to rust, as well as zinc and galvanised surfaces with a Rust Primer.

#### Aplicação:

Agitar antes de usar e se necessário diluir com Diluente Natural 0500, thin with BIOFA Thinner 0500. Pode ser pintado a rolo, pincel ou à pistola. São recomendadas no mínimo duas demãos. Especificações de spray: tempo de abertura 30-40 segundos, DIN 4 mm, abertura 1-1.5 mm. Pressão 3-4 bars. Não aplicar abaixo de 12 C nem numa humidade elevada (retarda a secagem e dá mau acabamento).

#### Faça um teste preliminar!

**Important: Make sure to ventilate well when working with the product and while it is drying!**

#### Secagem

Seca em 10-16 horas (20-23 C/50-55% humidade relativa). Pode lixar e repintado após 24 horas. Resistência máxima após 7 dias.

BIOFA Naturprodukte GmbH, Doppelstraße 22, D-73087 Boll

# BIOFA



## ESMALTE

### INTERIOR

### Madeira - Metal

### 1115

### Branco matte

## PRODUTO NATURAL

#### Rendimento

Por demão 10-12 m<sup>2</sup>.

#### Limpeza de ferramentas

Limpar com diluente Natural 0500. Deixe a o diluente repousar e decantar o líquido claro e reutilizar.

#### Armazenagem

Fechar bem e manter num local fresco e seco. Mantenha o que sobrar em embalagens pequenas para evitar a formação de pele.

#### Precauções de segurança

Inflamável Class AIII. Mantenha os panos com resto de esmalte embebidos em água ou coloca-los a secar numa superfície não combustível (perigo de combustão instantânea!) Posteriormente, colocar junto com o lixo doméstico. Manter o produto afastado do alcance das crianças

**Os materiais usados são naturais e como tal podem deixar durante uns dias um cheiro típico**

#### Eliminação

Lavar as embalagens e colocá-las num centro de recolha selectiva. Restos secos podem ser eliminados com o lixo doméstico.

Chave resíduos Comunitária: 080111

GISCODE: M-LL 05

NOTA: A Biofa não se responsabiliza pelas condições da superfície a tratar. Recomenda-se realizar um teste prévio.

Valor limite comunitário (cat. A/f): 400 g/l (2007)  
1115 contém max. 350 g/l max. COV

# 5 1

#### BIOFA Portugal Lda

Rua Luís Soares Barbosa, 3, lj 10

4710-103 Braga

www.biofa.pt    nerali@biofa.pt

