

**Características:** Óleo para tratamento de superfícies de madeira no exterior com sinais de desgaste pelo tempo. Penetra profundamente, reactiva e conserva a estrutura natural da madeira, protege contra a humidade e atrasa a coloração cinzenta típica, se devidamente tratada. Para protecção eficaz ao sol, o óleo deve ser colorido. Protege dos raios UV.

**Ingredientes:** Óleo de linhaça, éster de ácido gordo oleoso tático, hidrocarbonetos alifáticos, óleo de ricino modificado, óleo de madeira, éster de colofónio, óxido de zinco, microcera, secante de cobalto e zircónio e secante de manganésio e cálcio. Agente anti-película.

Materiais decks e madeiras exteriores, casas de madeira, mobiliário de jardim, portas, janelas,

**Tratamento preliminar:** A madeira deve estar seca (max. 12% humidade da madeira), limpa e sem revestimentos antigos. Lixagem final com grão de tamanho 240, recomendado.

**Aplicação:** Primeira demão-Aplicar o produto a pincel, à pistola ou com um pano.Segunda demão. A segunda aplicação 12-24 horas. Importante: Realize um teste preliminar!

**Limpeza das Ferramentas:** Imediatamente após utilização limpar, com BIOFA NAPONA 2090 (sem solventes) ou BIOFA Diluição 0500. Panos, esponjas e material sujo com produto deve ser molhado com água ou fechado herméticamente! Há o perigo de auto inflamação!

**Manutenção:** Limpar normalmente com Nacasa 4010 com água no balde e Naplana 2085 com água 4 vezes /ano(ou Naplana plus, antiderrapante), 2086 (Ter atenção às instruções de manutenção). Para atingir uma preservação permanente, as superfícies tratadas devem receber um novo tratamento em 1 a 3 anos, dependendo da exposição meteorológica; superfícies horizontais de madeira, de 1 a 2 anos deve ser refrescado com uma passagem do óleo 8624 com pincel ou pano embebido no óleo.

BIOFA Naturprodukte GmbH, Dobelstraße 22, D-73087 Boll

# BIOFA



## BIONA Óleo Deck

### Madeiras Exteriores

Incolor

8624 B

## PRODUTO NATURAL

**Secagem:** Demora 6-12 horas (20°C/ humidade relativa do ar 50-55 %) a superfície está seca e pode ser aplicada uma outra demão. Boa ventilação e circulação do ar é indispensável Secagem profunda e resistência total após 7-10 dias.

**Consumos Decks:** 18-22 m<sup>2</sup>/L por demão. Superfícies lisas: 25-35 m<sup>2</sup> por demão. Mobiliário jardim: 25/L-50 m<sup>2</sup> por demão. Fazer ensaios

**Armazenamento** Em local fresco, seco, com a embalagem bem fechada Manter afastado do alcance das crianças.Pode criar uma película no topo, que deve ser removida antes de nova utilização. Eventualmente, filtrar o óleo.

**Eliminar:** Colocar as embalagens em locais de recolha selectiva. Restos de produto eliminar como lixo doméstico.

GISCODE: Ö60

Chave resíduos Comunitária: 080111

Mais informações consultar ficha técnica

NOTA: A Biofa não se responsabiliza pelas condições da superfície a tratar. Recomenda-se realizar um teste prévio

Valor limite comunitário (cat. Af): 700 g/l (2007)  
8624 contem 190 g/l COV.

**750 ml**

BIOFA Portugal Lda  
Rua Luís Soares Barbosa, 3, lj 10  
4710-103 Braga  
www.biofa.pt geral@biofa.pt



4 016126 862411