

BIOFA PRIMASOL Tinta de Emulsão paredes –Sem Solventes

Branco e cores

Art. No. 3011

Características

Tinta livre de solventes. Tinta de parede diluível em água feita de materiais crus naturais. O revestimento final é satinado, altamente opaco, de secagem rápida, permeável aos vapores de humidade, permite trocas de com o meio envolvente (respirável), lavável e resistente à abrasão. Adequado para paredes e superfícies em condições estáveis (cimento, betão, pladur, placas de celulose, cal, entre outras). Também adequada para renovação de pinturas velhas, em condições boas e limpas. Recomendado como primário para os produtos BIOFA de fazer efeitos na parede.

Coloração

A tinta BIOFA PRIMASOL 3011 também pode ser colorida com concentrados de cor 3510-3590. Ou colorido de fábrica segundo o sistema RAL ou NCS.

Composição

Água, pó de mármore, silicato do alumínio, dióxido titanium, óleo de linhaça, talco, óleo vermelho turkish, sal borico, argila, óxido de alumínio de prata, caseína do ácido lactico, óleo de lavender, óleo de madeira do cedro, óleo de ylang, óleo de laranja (contem cais). PRIMASOL colorido também contem: giz, pigmentos dependendo da máscara da cor, celulose.

Procedimento do trabalho:

1. Preparação

As superfícies devem estar secas e estáveis, em boas condições limpas. Remova os revestimentos velhos. Remova ou torne ásperos os revestimentos da pintura do latex, do verniz e de óleo completamente. Prepare as superfícies com o primário 1420, 3045 ou 0810 (neste caso lava e penetra, diluído 1:2 água) da BIOFA. Dilua com água entre 10% a 30%. Numa parede altamente absorvente, aplique uma base de tinta altamente diluída na parede (max. 1:1 com água). Espere pelo menos 6 semanas antes de

tratar as paredes de betão fresco, da cal e do cimento. Observe a tabela abaixo.

As superfícies de onde foi removido o papel de parede devem ser ligeiramente lixadas (tamanho 60-100 do grão). Remova a poeira completamente (use primeiramente uma vassoura ou um aspirador de p30 e limpe-os então com um pano húmido) ou limpe-a completamente com uma escova e água quente. Apronte as superfícies com (lavagem e primário penetrante) 0810 (diluído 1:2 com água) ou primário 3045 após 24 horas da secagem. Os resíduos da pasta do papel de parede podem causar problemas da adesão.

Avisos Importantes: No revestimento dos diversos fundos com sistemas de pintura aquosos de poros abertos podem transparecer do fundo diversas substâncias como lignina, nicotina, ferrugem, diversos sais, mas também humidade etc, ou respectivamente causar desbotamento ou diferenças na tonalidade da cor. É essencial de testar a aptidão do fundo e de efectuar ensaios (áreas de amostra). Respeitar regulamentos e legislação para obras !

2. Primeira demão

A tinta PRIMASOL 3011 pode ser adicionada 10%-30% de água na 1ª demão. Aplique a rolo, a pincel ou por pulverização airless (bocal de pulverizador de 0.53 milímetro, pressão do pulverizador de 200 bar).

3. Última Demão

Aplique uma segunda demão (ou a que se achar conveniente) de PRIMASOL na superfície. Diluir sempre a tinta conforme as necessidades.

Importante: Durante aplicação e secagem deve ser garantida a ventilação de ar fresco ! Não aplicar em temperatura abaixo de 5°C ! below 12°C.

Fazer sempre um teste preliminar!

4. Limpeza de Ferramentas

Limpar imediatamente após uso com água BIOFA NAPONA 2090

Secagem

Seco após 2-4 horas. Nova demão após aprox.. 12 horas .Permita pelo menos 24 horas de

As informações e indicações da ficha técnica são vinculativas. Em caso de necessidade de desviar-se destes regulamentos, o departamento de técnica applicativa da empresa BIOFA tem de ser contactado antes. Devem ser cumpridas as regras gerais de técnica de construção. Com a publicação desta ficha todas as anteriores perdem a validade.

secagem (20°C/50-55 % rel. air humidity) antes da aplicação de técnicas de efeitos. O tempo de secagem para superfícies menos absorventes é maior, podendo demorar dias quando se usam técnicas de efeitos.

Testar sempre a aplicação !

Consumo/Rendimento por demão

120-130 ml/m² ou 10 m²/l, mas dependendo da natureza da superfície e da sua absorção.

Armazenagem

Armazenar fresco, isento de geadas, seco e bem fechado. Embalagens abertas utilizar brevemente. Durabilidade mínima em embalagens não abertas 1 ano !

Embalagens

1 l / 4 l / 10 l recipientes de polipropileno ou polietileno.

crus naturais usados podem causar o odor tipo-específico!

Informações para Eliminação

Restos líquidos do produto entregar em centros de recolha de tintas velhas ou eliminar conforme as regulamentações legais locais. Restos pequenos e utensílios impregnados podem ser eliminados com o lixo doméstico após secagem.

Reciclar apenas recipientes limpos ou vazios com resíduos endurecidos ou eliminar conforme as regulamentações locais. Recipientes que não podem ser limpos ou recipientes esvaziados regularmente devem ser tratados e eliminados como o produto!

Identificação COV segundo Directiva Comunitária 2004/42/CEE:

Valor limite comunitário (cat. A/h): 75 g/l (2007)

3011 contem 0 g/l COV.

Informações de Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Não permita que grandes quantidades de materiais naturais de revestimentos entrem no solo, no ambiente aquático ou nos drenos. Os materiais

Substrato	Pretratamento
Superfície de cimento e cal fresca	Pre-tratamento com 0810** (lavagem e primário penetrante) ou 3045 , ou ainda tinta muito diluída (1/1) **** não mais cedo que 6 semanas
Superfície de cimento e cal seca**	Lixe se necessário as partículas irregulares , pré-tratamento com primário 0810** - (lavagem e primer penetrante) ou primário 3045 ou tinta altamente diluída ****.
Placas de gesso	Lixe se necessário as partículas irregulares , pré-tratamento com primário 0810** - (lavagem e primer penetrante) ou primário 3045 ou tinta altamente diluída ****.
Cal e tijolos	pré-tratamento com primário 0810** - (lavagem e primário penetrante) ou primário 3045 ou tinta altamente diluída ****.
Betão	Trate não mais cedo que 6 semanas a pós a construção. Limpe a sujidade da superfície. pré-tratamento com primário 0810** - (lavagem e primer penetrante) ou primário 3045 ou tinta altamente diluída ****.
Juntas de alvenaria	pré-tratamento com primário 0810** - (lavagem e primário penetrante) ou primário 3045 ou tinta altamente diluída ****.
Placa fina de madeira, placa de fibra de celulose	Aplique a pintura da parede directamente sem pré- tratamento devido ao risco do inchamento de superfície
Pacas com sujidade ou partículas	Aplicar o primário 0811 ou o primário 3046 devido ao risco de descoloração.
Placa coberta	Pre-tratamento com 0810** (lavagem e primário penetrante) ou

As informações e indicações da ficha técnica são vinculativas. Em caso de necessidade de desviar-se destes regulamentos, o departamento de técnica applicativa da empresa BIOFA tem de ser contactado antes. Devem ser cumpridas as regras gerais de técnica de construção. Com a publicação desta ficha todas as anteriores perdem a validade.

	fixador 3045
Placa gesso cartonado	Pre-tratamento com 0810** (lavagem e primário penetrante) ou fixador 3045
Papel de parede , placa de madeira e de fibra de vidro	Sem pre-tratamento
Revestimentos velhos de cal	Remove-los inteiramente. Pre-tratamento com 0810** (lavagem e primário penetrante) ou fixador 3045
Pinturas velhas do verniz , de óleo e revestimentos do latex	Remover todas as partes não necessárias. Lixar bem. Pre-tratamento com 0810** (lavagem e primário penetrante) ou fixador 3045
Papel de parede têxtil	Pre-tratamento com 0810** (lavagem e primário penetrante) ou fixador 3045

** 0810 diluída 1:2 com água

*** Placa de fibra Gypsum, e.g. Fermacell

**** Diluída com aprox.. 30-50 %, max. 100 % de água dependendo da superfície absorbency.

GISCODE: M-DF 03

Chave de resíduo segundo lista comunitária de resíduos: 08 01 12

As informações e indicações da ficha técnica são vinculativas. Em caso de necessidade de desviar-se destes regulamentos, o departamento de técnica applicativa da empresa BIOFA tem de ser contactado antes. Devem ser cumpridas as regras gerais de técnica de construção. Com a publicação desta ficha todas as anteriores perdem a validade.